




SBL 240-12HR



Napięcie nominalne	12 V	Rozładowanie	-20°C ~ +60°C
Pojemność nominalna	5736 W / 10min do 1,67 V/celę 225 Ah @ C20 dla rozładowania do 1,75 V/celę	Dopuszczalny zakres temp. otoczenia	Ładowanie 0°C ~ +50°C Składowanie -20°C ~ +60°C
Technologia wykonania	AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwięziony w separatorach z włókna szklanego VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobsługowy, obudowa wyposażona w zawory bezpieczeństwa	Max. prąd rozładowania	2250 A (5 sek)
Waga	~ 65 kg	Prąd zwarciovy	4050 A
Projektowana żywotność	15 lat (dla pracy buforowej) Very Long Life wg Eurobat	Max. prąd ładowania	67,5 A
Rezystancja wewnętrzna	~ 3 mΩ (w stanie pełnego naładowania)	Napięcie ładowania	Praca buforowa 13,50 ~ 13,62 VDC Praca cykliczna 14,10 ~ 14,40 VDC
		Samorozładowanie	średnio 3% pojemności na miesiąc dla 25°C
		Materiał obudowy	ABS UL94HB (na specjalne zamówienie UL94-V0)



Długość	522 ± 2 mm
Szerokość	240 ± 2 mm
Wysokość	219 ± 2 mm
Wysokość całkowita	224 ± 2 mm
Terminal	gwint wewnętrzny M8 (moment dokręcenia 10 ± 12 Nm)


CHARAKTERYSTYKA STAŁOPRĄDOWA (A przy 25°C)

Napięcie/Czas	5 MIN	8 MIN	10 MIN	15 MIN	20 MIN	30 MIN	60 MIN	90 MIN
1.60 V	689,5	570,8	500,1	381,6	310,7	229,0	132,5	95,1
1.67 V	625,7	523,4	462,2	355,8	292,1	216,7	126,4	91,2
1.70 V	599,1	503,1	445,6	345,0	283,9	211,5	123,9	89,5
1.75 V	553,1	468,7	417,8	326,4	269,7	202,5	119,6	86,7
1.80 V	506,8	434,0	389,9	308,8	257,0	194,0	115,3	83,8
1.85 V	435,0	369,7	330,3	265,6	223,1	171,6	104,2	76,4


CHARAKTERYSTYKA STAŁOMOCOWA (W /ogniwo przy 25°C)

Napięcie/Czas	5 MIN	8 MIN	10 MIN	15 MIN	20 MIN	30 MIN	60 MIN	90 MIN
1.60 V	1347,9	1136,8	1009,0	784,7	643,9	491,6	301,5	226,5
1.67 V	1259,0	1076,7	955,9	751,0	606,5	473,2	290,1	217,8
1.70 V	1221,1	1051,3	932,3	736,5	590,3	465,2	285,1	213,7
1.75 V	1167,8	1011,5	886,5	710,8	581,4	457,8	284,0	211,6
1.80 V	1114,2	972,0	840,6	685,0	572,3	450,2	282,4	209,4
1.85 V	867,7	741,2	664,5	535,6	451,3	348,0	202,2	149,4

PROJEKTOWANA ŻYWOTNOŚĆ DLA PRACY BUFOROWEJ




ZALEŻNOŚĆ NAPIĘCIA OCV OD POZIOMU NAŁADOWANIA DLA 20°C




CHARAKTERYSTYKA ROZŁADOWANIA

temperatura: 25°C




CHARAKTERYSTYKA ŁADOWANIA


temperatura: 25°C



ZALEŻNOŚĆ NAPIĘCIA ŁADOWANIA OD TEMPERATURY







CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWANIA



Spełniane normy:

PN-EN 60896-21:2007 • PN-EN 60896-22:2007 • PN-EN 61056-1:2013 • PN-EN 61056-2:2013 • PN-E-83016:1999

Akumulatory produkowane z zachowaniem: ISO 9001 • ISO 14001



Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie, mogą ulec zmianie. Wamtechnik Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez wcześniejszego powiadomienia.